



САМАРСКИЙ КОМБИНАТ
КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица коэффициентов теплопроводности
крупноформатных керамических блоков ТМ «КАИМАН»,
«KERAКAM»

Наименование	Коэффициент теплопроводности λ , Вт/м·°С		
	В сухом состоянии	В условиях эксплуатации «А»	В условиях эксплуатации «Б»
КАИМАН'44	0,083	0,098	0,105
КАИМАН'38	0,084	0,103	0,112
КАИМАН'30	0,082	0,094	0,1
KERAКAM'51	0,153	0,165	0,173
KERAКAM'44	0,128	0,136	0,139
KERAКAM'38T	0,112	0,123	0,128
KERAКAM'25XL	0,17	0,18	0,19
KERAКAM'25	0,21	0,23	0,25
KERAКAM'20	0,202	0,216	0,223
KERAКAM'Profi	0,21	0,26	0,28